



Impercrex STE®

**Aditivo Impermeabilizante integral
HR-563-045**

Descripción:

Aditivo impermeabilizante integral líquido, para preparar mezclas cementosas, libre de cloruros, no afecta el fraguado de la mezcla, dispersión azulada de consistencia espesa que impermeabiliza integralmente los poros en la mezcla de concreto.

Usos / Aplicaciones:

- Para preparar concreto y morteros hidrófugos.
- Para concretos bajo agua.
- En concretos de muros de contención y pilotes.
- En obras como piscinas, tanques, fosas de ascensores, etc.

Beneficios / Ventajas:

- Los concretos, morteros y frisos preparados con **IMPERCREX STE** no forman barrera de vapor.
- Evita la formación de salitre por su acción bloqueadora.
- Impide la acción capilar en los morteros y concretos tradicionales.
- Es económico y de fácil uso, sin exceso de pasos para lograr la impermeabilidad.
- No altera la resistencia de adherencia del mortero

Dosis / Rendimiento:

- EN FRISOS IMPERMEABLES DE ACABADOS:
1 Lt. / saco de cemento.
- EN MEZCLAS DE CONCRETO IMPERMEABLES:
½ Lt. / saco de cemento.

Modo de uso:

- Agregue el aditivo impermeabilizante integral en conjunto a la mezcla de concreto, friso o lechada en el proceso de mezclado.
- Dispersar el **IMPERCREX STE** en el agua de la mezcla para mayor efectividad.
- La acción de impermeabilizante integral en el concreto debe ser respaldada por un buen diseño de mezcla con relación de A/C menor o igual que 0.5, y seguir las recomendaciones de impermeabilidad y durabilidad en la construcción.

Curado:

El concreto o mortero dosificado con **IMPERCREX STE** deberá ser curado obligatoriamente con agua por 7 días mínimo o con curador de membrana CURACON TRANSPARENTE O CURACON ESPECIAL, según el caso y así evitar la aparición de grietas

Suministro / Presentación:

Este producto es envasado en envases de 1 Lt., garrafas de 4 Lts. Cuñetes de 19 Lts. Y Tambores de 200 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Agítese bien antes de usarlo, ya que el producto dentro del envase tiende a sedimentarse con el tiempo.
- Considere todas las precauciones para impermeabilizar una estructura u obra hidráulica. Consultar nuestro departamento técnico.

Almacenaje:

Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.